




PROVENZA COLLECTION








ALSACIA DESIGN




← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----


REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17 cm



ALSACIA 45



ALSACIA 51



ALSACIA 67

PERPIÑAN DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 20 inches - 51.5 cm



PERPIÑAN 45



PERPIÑAN 51



PERPIÑAN 67

PROVENZA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 34.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 62.5 cm



PROVENZA 45



PROVENZA 51



PROVENZA 67

PROVENZA COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52114910	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPO SITION / COMPOSICION	CO35% PAN35% PES30%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	11.63 / 395	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	35.67 / 1106.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	12000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	4	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	4-5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	4-5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	4-5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	1	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	2	UNE EN ISO 5077
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.